

## كيوبي قصارة إسمنتية ديكورية

### Mexican Cement Plaster

#### مقدمة عامة :

قصارة إسمنتية ديكورية ملونة (بودرة) " Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene " ذات جودة عالية، تستخدم في تشطيب ديكوري فوق الأسطح الداخلية والخارجية بأنواعها .

وهذا المنتج يجتاز المواصفة الأوروبية EN 998-1/EX, EN 998-1/EXS, EN 998-1/EXR, EN 998-1/EXSR.

#### مميزات خاصة :

- 1- ثابتة الألوان (ومتوفر في عدة ألوان) انظر الى كتالوج القصارة .
- 2- مقاومة للعوامل الجوية من الإنجماد إلى درجة الحرارة العالية والرطوبة (-5\_ +60) درجة مئوية.
- 3- طاردة للماء.
- 4- سهولة التطبيق.
- 5- لا توجد روائح كريهة عند التطبيق.

#### مواصفات الاستعمال:

##### 1- تحضير السطوح :

- تنظيف السطوح من الأجسام العالقة والقابلة للخلع.

##### 2- الخلط :

- 1- وضع ماء (نظيف نسبياً و بدون كيماويات ) في الوعاء نظيف نسبياً.
- 2- إضافة القصارة إلى الماء بنسبة 3 كغم بودرة الى 1 لتر ماء.
- 3- قم بتحريك الخليط يدوياً مدة 30 ثانية خلطاً جيداً.
- 4- التأكد من عدم وجود مواد عالقة أو غير مخلوطة .
- 5- الخلط بخلاط كهربائي (درل) خلطاً جيداً لمدة دقيقة متواصلة.
- 6- الانتظار مدة 5 دقائق بعد الخلط و قبل الاستخدام، وذلك حتى يتفاعل مكونات الخليط تفاعلاً كيميائياً كاملاً.

##### 2- خطوات الإستعمال:

- ضع طبقة واحدة من الخليط على السطح (حسب وضع السطح) باستخدام المالج بسماكة 3 ملم.

#### ملاحظة:

- ينصح بأن لا تقل سماكة الطبقة عن 3 مم وأن لا تزيد عن 5 مم.
- يجب استخدام الخليط كاملاً في نفس اليوم.
- ينصح بعدم الاستعمال عند تدني درجة الحرارة دون 5 °م.

## التعبئة والتخزين :

- ٢٠ كغم في اكياس ورقية
- يجب ان تبقى محكمة الإغلاق في ظروف جافة لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المبين على العبوة .  
تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة ودرجات البرودة الشديدة.

## المواصفات الفنية :

ثابتة الألوان ومتوفر في عدة ألوان	اللون
بودرة	الحالة الفيزيائية
Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene.	الرابط
موالى جيد التدرج ، إسمنت ، ومواد أخرى	المالى
١.٧	الكثافة
٣كغم بودرة الى ١ لتر ماء	نسبة الماء
١ كغم / م ٢ بسماكة ٣ ملم ملاحظة: (تتغير نسبة الإستهلاك حسب حالة السطح وسماكة الطبقة).	نسبة الإستهلاك
٣ - ٥ ملم	سماكة الطبقة
غير سام وغير قابل للاشتعال.	السلامة

## المواصفة الأوروبية : EN 998-1/EX, EN 998-1/EXS, EN 998-1/EXR, EN 998-1/EXSR

المواصفة		
الحد الأدنى والأعلى للمواصفة	قوة الضغط العامودي	قوة الالتصاق
كيوبي قصارة إسمنتية ديكورية	٢.٥ - ٠.٤ نيوتن/ملم <sup>٢</sup>	٠.٣ ≤ نيوتن/ملم <sup>٢</sup>
	٢.٥ - ٠.٤ نيوتن/ملم <sup>٢</sup>	٠.٣ ≤ نيوتن/ملم <sup>٢</sup>
		٠.٤ ≥ كغم/م <sup>٢</sup>